ODONTOMEGA

Instruções de uso

Rosetta® SP

INDICAÇÃO DE PREPARO

GERAL

- Categoria de produto: Pastilha de cerâmica de Dissilicato de Lítio
- Nome do produto: Rosetta SP
- Finalidade de uso: Este produto é usado para fabricação de obturações e restaurações dentárias, restaurando as funções e aspectos estéticos.
- Embalagem: Veja a etiqueta do produto.

INSTRUÇÕES

Enceramento → Montar o Sprue → Incluir o anel com revestimento* → Injeção** → Desincluir o anel → Finalizar com jato de areia***

*

Pastilha	Pastilha de cera	Ring
R101ea	Até 0.7g	100g
R201ea	Até 1.7g	200g

** Veja como na tabela de injeção

*** Utilize apenas esferas de vidro. Não utilize óxido de alumínio.

PRECAUÇÕES

1. Cuidado antes do uso:
   - Checar se o produto não está danificado ou com rachaduras.
   - Não derrube o produto no chão ou aplique força excessiva, isso pode vir a danificar o produto.
   - Mantenha o produto fora do alcance de crianças.

2. Armazenagem e manutenção após o uso:
   - Armazene o produto em temperatura ambiente e em local livre de umidade.
   - Mantenha o produto fora do alcance de crianças.
   - Embale e armazene o produto apropriadamente para que ele não seja danificado.
   - Não derrube o produto no chão ou aplique força excessiva, isso poderá danificar o produto.
   - Armazene o produto em temperaturas que possam ir de 0ºC~40ºC e umidade relativa de 10%r.H]90%r.H, em pressão atmosféricas de 500hPa]1060Hpa.

PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS

- Material: Cerâmica de Dissilicato de Lítio;
- Resistência compressiva: acima de 400Mpa;
- Solubilidade química: Abaixo de 100 ug/cm^2;
- Coeficiente de expansão termal: 10.1 (±0.5)x10^{-6}K^{-1}

*Este é um produto de uso único.

PICTOGRAMA

	Não reutilizar	EC REP	Representante autorizado na comunidade européia
LOT	Número do Lote	REF	Número de referência
	Fabricante		Não utilize se a embalagem estiver danificada
!	Cuidado	NON STERILE	Não estéril
	Data de fabricação	i	Ver instruções de uso

TABELA DE INJEÇÃO

Siga as instruções da tabela de injeção recomendada para melhores resultados.

Translucidez	Tamanho	Cor	Anel	Temperatura Inicial	Taxa de calor	Temperatura Final	Manutenção	Vácuo On	Vácuo Off
HT		A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	100g	700 °C	60 °C /min.	900 °C	20 min.	700 °C	900 °C
		W1, W2, W3, W4				910 °C			910 °C
		A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	200g	700 °C	60 °C /min.	910 °C	40 min.	700 °C	910 °C
		W1, W2, W3, W4				920 °C			920 °C
LT		A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, B4	100g	700 °C	60 °C /min.	890 °C	20 min.	700 °C	890 °C
		W1, W2, W3, W4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4				905 °C			905 °C
		A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, B4	200g	700 °C	60 °C /min.	900 °C	40 min.	700 °C	900 °C
		W1, W2, W3, W4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4				910 °C			910 °C
MO		MO0, MO1, MO2, MO3, MO4	100g	700 °C	60 °C /min.	915 °C	20 min.	700 °C	915 °C
		MO0, MO1, MO2, MO3, MO4	200g	700 °C	60 °C /min.	920 °C	40 min.	700 °C	920 °C

CUIDADO

As temperaturas podem variar de acordo com o forno utilizado. Antes de você realizar a injeção das pastilhas Rosetta SP, verifique se a sequência acima é adequada ao forno utilizado. Caso contrário, procure encontrar a temperatura ideal para seu forno utilizando como base o processo indicado.

1. Se encontrar traços de pequenas bolhas na superfície da restauração injetada, reduza a temperatura em 5~10ºC e refaça o procedimento.

2. Se a área marginal da restauração não se formar completamente, aumente a temperatura em 5~10ºC e refaça o procedimento.

OdontoMega Importação e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda.
Rua Rui Barbosa, 640, Ribeirão Preto, SP - CEP 14015-120
Telefone: (16) 3610.9636
odontomega@odontomega.com.br
www.odontomega.com.br