

Instruções de uso » Silano Primer MegaBond «

Silano Primer MegaBond é um agente de ligação de silano de dois componentes que produz um vínculo químico entre cerâmica de dissilicato ou posts compostos reforçados com fibra de vidro e composto de cimentação à base de metacrilato.

Indicação

Produzir uma ligação química de cerâmicas de dissilicato de lítio, fresadas e cristalizadas ou injetadas, e posts compostos reforçados com fibra de vidro e composto de cimentação à base de metacrilato.

Uso recomendado

1. Depois de realizar a prova da restauração de cerâmica de dissilicato, limpar a restauração e depois condicionar com ácido fluorídrico. Aderir às instruções de uso do ácido fluorídrico. Os post compostos reforçados com fibra de vidro não devem ser condicionados, mas devem ser limpos com um solvente (por exemplo, acetona ou etanol).
2. Dependendo da área de superfície, colocar cerca de 1 a 2 gotas de ativador e silano na proporção de 1:1 na paleta de mistura e misturar por aproximadamente 15s. Utilizar imediatamente após a mistura.
3. Aplicar a mistura de silano finamente na superfície preparada, usando um pincel imediatamente após a mistura, e permitir reagir por aproximadamente 10s.
4. Secar com ar livre de óleo e sem água.
5. Ajustar a restauração de cerâmica ou o post reforçado com fibra de vidro. Aderir às instruções de uso do compósito de cimentação (por exemplo cimento composto para cimentação Megalink).

Observação

- Não aplicar Silano Primer MegaBond em superfícies dentárias ou esmaltes expostas.
- Evitar o contato da pele com o líquido. Em caso de contato acidental, lavar com água e sabão. Em contato com os olhos, enxaguar imediatamente com muita água e consultar um médico.
- Segurar os frascos verticalmente para dispensar o material.
- Para evitar a contaminação cruzada do material, assegurar de que as tampas não se misturem. As tampas são codificadas por cores para uma orientação mais fácil (silano vermelho, branco ativador).

Interações

Evitar o contato com materiais que contenham eugenol.

Contraindicações

Aplicação de Silano Primer MegaBond é contraindicado, se houver uma alergia conhecida a um dos componentes do material.

Efeitos colaterais

Não há conhecimento de efeitos colaterais até à data. Em casos singulares, a hipersensibilidade aos componentes do material não pode ser excluída.

Composição

Silano, água destilada, etanol, aditivos.

Armazenagem

Armazenar em local seco a 4 - 25 °C (29.2 - 77 °F). Não usar após a data de validade.

Tamanhos de produtos disponíveis**Silano Primer Megabond**

REF 07-503 1 frasco com 3 ml de silano
1 frasco de ativador com 3 ml

Manter afastado das crianças. Apenas para uso dentário.

